

Teknobond 200 P

Teknobond 200 P - двокомпонентний поліуретановий тиксотропний клей-паста класу R2T, без розчинників.

Клас матеріалу R2T

ОПИС

Teknobond 200 P - поліуретановий пастоподібний клей без розчинників, що використовується для вирівнювання поверхонь, заповнення пустот, багатофункціонального склеювання будівельних матеріалів та приклеювання фінішних покриттів.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для ремонту капілярних тріщин на бетонних поверхнях.
- Для влаштування фасок у місцях горизонтально-вертикальних примикань на всіх типах промислових підлогових покриттів.
- Може використовуватись на поверхнях з металу, листової сталі, каменю, бетону, дерева, етерніту, мармуру, граніту, скла та плитки.
- Для вирівнювання поверхні та приклеювання паркету та килимових покриттів.
- Може бути використаний для приклеювання герметизаційних стрічок TEKNOMER.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Готовий до використання, простий в застосуванні.
- Має високу адгезію до різних поверхонь.
- Тиксотропний, не сповзає на вертикальних поверхнях.
- Еластичний навіть після затвердіння.
- Стійкий до води та впливу атмосферних явищ.

НОРМИ/СТАНДАРТИ

Клас матеріалу R2T

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	20 кг комплект
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва, при зберіганні в оригінальних непошкоджених упаковках.
Умови зберігання	Зберігати в нерозкритій і непошкодженій заводській упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C.
Колір/Вид	Білий
Густина	Готова робоча суміш: 1,35 ± 0,05 (г/мл)
Температурна стійкість	Від - 30 °C до + 80 °C

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	
Основа матеріалу	Поліуретан
Пропорції змішування	9 одиниць компоненту А : 1 одиниця компоненту В (по вазі)
Час життя суміші	~ 45-60 хв (в залежності від температури навколишнього середовища)
Пішохідні навантаження	24 год
Час повного затвердіння	7 днів
Температура застосування	+5 °С - +35 °С (можливе значне збільшення або зменшення часу висихання в залежності від температури)
Витрата	~ 1,5 кг/м² (на гладких поверхнях за умови використання гребінчастим шпателем 4×4×4 мм)
Міцність зчеплення на зсув	< 0,5 мм
Твердість (за Шором А)	~ 80
Адгезія	Початкова ≥ 2,0 Н/мм² Після занурення у воду ≥ 2,0 Н/мм² Після впливу тепла ≥ 2,0 Н/мм²

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Поверхня має бути очищена від пилу, бруду, слабких частинок, залишків цементного розчину, масел, силіконів та має бути сухою. Бетонна основа має бути чистою, міцною та з достатньою міцністю на стиск (не менше 25 Н/мм²) та міцністю на відрив не менше 1,5 Н/мм². Пошкодження, тріщини, вибоїни на бетонній поверхні мають бути заздалегідь відремонтовані з використанням відповідних цементних (Teknoper/Teknogrout/Teknoself) або епоксидних (Teknobond 400D/405D) ремонтних сумішей.

Для досягнення максимальної адгезії поверхню слід очистити за допомогою стисненого повітря або іншими доступними методами. Найкраща адгезія матеріалу з поверхнею досягається при застосуванні разом із поліуретановим праймером TEKNOBOND 110.

ЗАМІШУВАННЯ

- Компонент В додати до компонента А.
- Перемішати обидва компонента низькошвидкісним електричним міксером (максимум 400 об/хв) протягом 2–3 хвилин до однорідності.
- Замішувати матеріал необхідно у кількості, яку ви зможете використати, згідно пропорції, вказаній виробником.

НАНЕСЕННЯ

Переконайтесь, що TEKNOBOND 200 Р буде наноситись на суцільну і ретельно очищену поверхню. Вологість поверхні нанесення має складати не більше 4%.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Відразу після використання очистіть інструмент і обладнання за допомогою води. Після затвердження матеріалу його можна буде видалити лише механічним способом.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не використовувати за температур, нижчих за мінімально та вищих за максимально дозволені
- Низькі температури уповільнюють затвердіння, високі – прискорюють його.
- Не додавайте до продукту сторонніх речовин.
- Співвідношення компонентів точно розраховане, не використовуйте меншу/більшу кількість компонентів А або В.
- Компонент В містить в своєму складі ізоціанати.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Продукт може викликати подразнення при потраплянні на шкіру. Необхідно використовувати робочий одяг, захисні рукавички, маску і окуляри. Перед початком роботи також можна нанести на руки захисний крем. Уразі потрапляння в очі слід негайно промити очі теплою водою і звернутися до лікаря.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Вищезазначені технічні дані отримані за результатами лабораторних досліджень, що проводилися при температурі + 20 °С та відносній вологості 50% у лабораторії «Tekno Yarı Kimyasalları». Результати отримуються через 28 днів після проведення досліджень. Реальні характеристики матеріалу можуть змінюватись з причин, що не залежать від нас. Так як ми не маємо можливості контролювати процес укладання та умов експлуатації, ми несемо відповідальність тільки за якість матеріалу. Виробництво матеріалів періодично оптимізується і удосконалюється, ми маємо право вносити зміни в технічний опис матеріалів без інформування клієнта.