

Teknobond 650 P

Teknobond 650 P - двокомпонентна поліуретанова захисна фарба з високою стійкістю до УФ випромінювання.

ОПИС

Teknobond 650 P – це двокомпонентна поліуретанова фарба, стійка до УФ випромінювання. Забезпечує надійний захист майже всіх типів поверхонь від впливу атмосферних явищ, зберігаючи колір та блиск протягом тривалого часу. Утворює міцне та стійке до стирання покриття з надійним захистом від вологи та впливу хімічних речовин ззовні та всередині приміщень.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для металевих поверхонь: залізо, сталь, гальваніка, латунь, алюміній та інші.
- Для мінеральних поверхонь: бетон, штукатурки, дерево, камінь та інші.
- Для поверхонь, що містять бітум – асфальт, руберойд, бітумна черепиця та інші.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Висока адгезія до всіх типів поверхонь.
- Водонепроникна, морозостійка.
- Проста в застосуванні, легко наноситься.
- Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання.
- Висока стійкість до стирання, ударів та хімічних речовин.
- Підходить як для горизонтальних так і вертикальних поверхонь.
- Підходить для використання всередині та ззовні приміщень.
- Легко миється/очищається, запобігаючи розвитку мікроорганізмів на поверхні.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	20 кг комплект
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва, при зберіганні в оригінальних непошкоджених упаковках.
Умови зберігання	Зберігати в нерозкритій і непошкодженій заводській упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C.
Колір/Вид	RAL
Густина	Готова робоча суміш: 1,45 ± 0,05 (г/мл)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Основа матеріалу	Поліуретан
Пропорції змішування	9 одиниць компоненту А : 1 одиниця компоненту В (по вазі)
Час життя суміші	~ 45 хв (в залежності від температури навколишнього середовища)
Пропорції змішування	4 одиниці компоненту А : 1 одиниця компоненту В (по вазі)
Витрата	0,150-0,250 кг/м ² (в один шар)
Час повного затвердіння	7 днів
Температура застосування	+5 °C - +30 °C (можливе значне збільшення або зменшення часу висихання в залежності від температури)

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Поверхня має бути очищена від пилу, бруду, слабких частинок, залишків цементного розчину, масел, силіконів та має бути сухою. Бетонна основа має бути чистою, міцною та з достатньою міцністю на стиск (не менше 25 Н/мм²) та міцністю на відрив не менше 1,5 Н/мм². Пошкодження, тріщини, вибоїни на бетонній поверхні мають бути заздалегідь відремонтовані з використанням відповідних цементних (Teknorep/Teknogrout/Teknoself) або епоксидних (Teknobond 400D/405D) ремонтних сумішей.

ЗАМІШУВАННЯ

- Компонент В додати до компонента А.
- Перемішати обидва компонента низькошвидкісним електричним міксером (максимум 400 об/хв) протягом 2–3 хвилин до однорідності.
- Замішувати матеріал необхідно у кількості, яку ви зможете використати, згідно пропорції, вказаній виробником.

НАНЕСЕННЯ

Переконайтесь, що TEKNOBOND 650 Р буде наноситись на суцільну і ретельно очищену поверхню. Для зміцнення поверхні та зниження поглинання використовуйте праймер TEKNOBOND 300 (в два шари). Наносити TEKNOBOND 650 Р на поверхню можна як ручним способом – щіткою або валиком, так і методом розпилення.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Відразу після використання очистіть інструмент і обладнання за допомогою води. Після затвердження матеріалу його можна буде видалити лише механічним способом.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не використовувати за температур, нижчих за мінімально та вищих за максимально дозволені
 - Низькі температури уповільнюють затвердіння, високі – прискорюють його.
 - При зберіганні матеріалу за температури нижче 0°C протягом тривалого часу може спостерігатись кристалізація.
- Якщо кристали розпадаються при доведенні продукту до кімнатної температури, продукт можна використовувати.
- Не додавайте до продукту сторонніх речовин.
 - Співвідношення компонентів точно розраховане, не використовуйте меншу/більшу кількість компонентів А або В.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Продукт може викликати подразнення при потраплянні на шкіру. Необхідно використовувати робочий одяг, захисні рукавички, маску і окуляри. Перед початком роботи також можна нанести на руки захисний крем. Уразі потрапляння в очі слід негайно промити очі теплою водою і звернутися до лікаря.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Вищезазначені технічні дані отримані за результатами лабораторних досліджень, що проводилися при температурі + 20 °C та відносній вологості 50% у лабораторії «Tekno Yapı Kimyasalları». Результати отримуються через 28 днів після проведення досліджень. Реальні характеристики матеріалу можуть змінюватись з причин, що не залежать від нас. Так як ми не маємо можливості контролювати процес укладання та умов експлуатації, ми несемо відповідальність тільки за якість матеріалу. Виробництво матеріалів періодично оптимізується і удосконалюється, ми маємо право вносити зміни в технічний опис матеріалів без інформування клієнта.