ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Teknomer 400 BE

Teknomer 400 BE — аніонна бітумна емульсія

ОПИС

Teknomer 400 BE — аніонна бітумна емульсія для ґрунтування поверхонь перед нанесенням бітумної гідроізоляції, створення бар'єра від вологи на мінеральних основах, використання в якості розділювального матеріалу для опалубки.

Teknomer 400 BE застосовується для фундаментів, підвалів, фундаментних і підпірних стін, а також мінеральних поверхонь, що безпосередньо контактують із ґрунтом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Готова до застосування
- Не містить розчинників
- Не спалахує та не займається
- Допускається нанесення на злегка вологі поверхні
- Легко наноситься пензлем, валиком або безповітряним розпилювачем
- Створює захисний шар від вологи на всіх мінеральних поверхнях

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- В якості праймера перед нанесенням бітумної гідроізоляції
- В якості вологозахисного бар'єру для стін підвалів і фундаментних стін
- В якості розділяючого шару для полегшення відділення опалубки від бетону
- Для захисту від вологи мінеральних поверхонь, що контактують із ґрунтом
- Для бетону, цегли, оштукатурених поверхонь

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	Відро 18 кг
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва, при зберіганні в оригінальних непошкоджених упаковках
Умови зберігання	Зберігати в нерозкритій і непошкодженій заводській упаковці в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C.
Колір/Вид	Чорний
Густина робочої суміші	1,00 ± 0,02 (г/мл)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Основа матеріалу	Аніонна бітумна емульсія
Витрата	0,4–0,5 кг/м² на 1 шар нанесення
Час між нанесенням шарів	6 годин
Час повного затвердіння	24 години
Температура застосування	+10 °C - +35 °C (можливе значне збільшення або зменшення часу висихання в залежності від температури)
Сухий залишок після випаровування	58% (±2%)
В'язкість	≤ 200 cP (при +20 °C)
Реакція на вогонь	Клас E, TS EN 13501-1
Небезпечні речовини	Відсутні

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

Поверхня має бути очищена від пилу, бруду, слабких частинок, залишків цементного розчину, масел, силіконів та інших речовин, що можуть знизити адгезію. Нерівності, тріщини та дефекти на бетонних поверхнях необхідно попередньо відремонтувати відповідними ремонтними сумішами Teknogrout/Teknorep. Незважаючи на можливість нанесення матеріалу на злегка вологу основу, на поверхні не повинно бути скупчень або застою води.

НАНЕСЕННЯ

Перед використанням Teknomer 400 BE необхідно перемішати низькошвидкісним міксером — 500–600 об/хв. Матеріал наноситься суцільним рівномірним шаром по всій поверхні одним із зручних способів:

- Пензлем
- Валиком
- Методом безповітряного розпилення

ЗАХИСТ ПОВЕРХНІ ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ

Після нанесення поверхню необхідно захищати від дощу та інших несприятливих погодних умов до завершення висихання.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Відразу після використання очистіть інструмент за допомогою води. Після затвердження матеріалу його можна буде видалити лише механічним способом.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не використовувати за температур, нижчих за мінімально та вищих за максимально дозволені
- Не наносити при атмосферних опадах
- Не додавати до продукту сторонніх речовин
- Не розбавляти водою

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Продукт може викликати подразнення при потраплянні на шкіру. Необхідно використовувати робочий одяг, захисні рукавички, маску і окуляри. Перед початком роботи також можна нанести на руки захисний крем. У разі потрапляння в очі слід негайно промити очі теплою водою і звернутися до лікаря.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Вищезазначені технічні дані отримані за результатами лабораторних досліджень, що проводилися при температурі + 20 °C та відносній вологості 50% у лабораторії «Tekno Yapı Kimyasalları». Результати отримуються через 28 днів після проведення досліджень. Реальні характеристики матеріалу можуть змінюватись з причин, що не залежать від нас. Так як ми не маємо можливості контролювати процес укладання та умов експлуатації, ми несемо відповідальність тільки за якість матеріалу. Виробництво матеріалів періодично оптимізується і удосконалюється, ми маємо право вносити зміни в технічний опис матеріалів без інформування клієнта.